



ИЛ ООО «МАШПРОМСЕРТ»

СЕРТИФИКАТ О ПРИЗНАНИИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

№ РОСС RU.32055.ИЛ.00007 от 16 июля 2022 года по 15 июля 2025 года

ОГРН 1137746024283, Юридический адрес: Российская Федерация, 119517, город Москва,
Нежинская улица, дом 13, квартира 79

Адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 141840, Московская область,
Дмитровский городской округ, Яхрома, Парковая улица, дом 3

Телефон: +79856296144, Электронная почта: il.mashpromsert@mail.ru

СЕРТИФИКАТ № РОСС RU.32055.ИЛ.00007 действителен до 15.07.2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № МПС/ВС0740 от 25.07.2023 года

Место проведения испытаний:	Испытательная лаборатория ООО «МАШПРОМСЕРТ»
Заявитель:	Общество с ограниченной ответственностью "ПластПаг" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 196641, Россия, город Санкт-петербург, внутригородская территория поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 5, литера А, помещения 7-Н, 8-Н, комната 44. Основной государственный регистрационный номер 1037839002850. Телефон: +78123316401 Адрес электронной почты: plastpag@mail.ru
Наименование продукции:	Упаковка полимерная для продукции промышленного и бытового назначения: пленка полиэтиленовая термоусадочная, марка "П". Дата изготовления 05.07.2023 года.
Изготовитель:	Общество с ограниченной ответственностью "ПластПаг". Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 196641, Россия, город Санкт-петербург, внутригородская территория поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 5, литера А, помещения 7-Н, 8-Н, комната 44
Испытано согласно требованиям:	ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"
Метод (методика) испытаний	ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"
Дата получения образца	11.07.2023г.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

(на представленный образец)

Таблица 1

Наименование параметра	Критерий соответствия требованию НД или нормативное значение величины	Фактическое значение показателя образца
1	2	3
Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из упаковки (укупорочных средств)		
Воздушная среда		
Ацетальдегид	0,010	0,007
Этилацетат	0,100	0,086
Формальдегид	0,003	0,002
Гексен	0,085	0,071
Гептен	0,065	0,043
Ацетон	0,350	0,300
Спирты:		
метилловый	0,500	0,204
пропиловый	0,300	0,100
изопропиловый	0,600	0,300
бутиловый	0,100	0,017
изобутиловый	0,100	0,030
Санитарно-гигиенические показатели безопасности и нормативы веществ, выделяющихся из упаковки (укупорочных средств)		
Водная среда		
Ацетальдегид	0,200	0,115

Таблица 2

упаковка полимерная: - должна обеспечивать герметичность;- должна выдерживать установленное количество ударов при свободном падении с высоты без разрушения (для укупоренных изделий, кроме парфюмерно-косметической продукции); - должна выдерживать сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков); - не должна деформироваться и растрескиваться при воздействии горячей воды (кроме пакетов и мешков); - ручки упаковки должны быть прочно прикреплены к ней и выдерживать установленную нагрузку; - сварной и клеевой швы упаковки не должны пропускать воду; - должна выдерживать установленную статическую нагрузку при растяжении (для пакетов и мешков); - внутренняя поверхность упаковки должна быть стойкой к воздействию упаковываемой продукции.	Соответствует
--	---------------

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Испытуемые образцы соответствуют требованиям: ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки"

Руководитель ООО ИЛ «МАШПРОМСЕРТ»

Испытатель ООО ИЛ «МАШПРОМСЕРТ»



Гусев А.А.

Иванов В.П.

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям